



Cianoacrilico Flash 100 (I264-I265-I266)

I264 (10 gr) - Necessitate di un adesivo incolore e dalla presa immediata? Allora questo prodotto della linea "Adesivi" di Ambro-Sol è ciò che fa per voi! Il formato qui presentato è quello da 10 gr. Una super potenza per un "piccolo" prodotto.

I265 (20 gr) - Formato da 20 gr per questo super adesivo incollante di Ambro-Sol. Ideale per tutti i materiali, si asciuga in modo molto rapido e non lascia tracce di colore.

I266 (50 gr) - Terza versione, ovvero quella da 50 grammi, per questo potente adesivo cianoacrilico universale, totalmente incolore e utilizzabile su tutti i materiali. Un altro prodotto vincente della linea "Adesivi" di Ambro-Sol!



FLASH 100 - Adesivo ciano acrilico universale idoneo per incollare i più svariati materiali. E di colore trasparente quindi risulta invisibile nel punto d'applicazione. Presenta elevata fluidità e rapidità di presa.

MODO D'USO: Pulire accuratamente con solventi le parti da incollare. Verificare che le superfici combacino perfettamente. Applicare uno strato sottile di adesivo su una sola delle due parti da incollare. Unire le superfici e premere per alcuni secondi. Evitare il distacco forzato e/o l'uso di oggetti appuntiti che possono causare lesioni peggiori. Velocità di polimerizzazione in funzione dell'umidità ambiente.

Quantità	10 gr – 20 gr – 50 gr
Barcode I264 (10 gr)	EAN 13: 8034108892665
Barcode I265 (20 gr)	EAN 13: 8034108892672
Barcode I266 (50 gr)	EAN 13: 8034108892689
Confezione:	12 pz

SPECIFICHE TECNICHE:

Aspetto	Flacone plastica con dosatore gocce
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 1,05 ± 1,10 g/ml
Punto di infiammabilità	> 80°C Tagliabue closed cup
Pressione di vapore	0,27 mbar
Punto ebollizione	> 149 °C (> 300.2 °F)
Solubilità in acqua	Polimerizza a contatto con acqua
Temperatura di ignizione	485 °C (905 °F)
Viscosità	90-120 cP
Tempo di presa 1	Alluminio 30 sec. c.a
Tempo di presa 2	Legno generico < 10 sec.
Tempo di presa 3	Legno di quercia < 120-180 sec.
Tempo di presa 4	Acciaio 10-20 sec.
Tempo di presa 5	PVC 5-10 sec.
Tempo di presa 6	EPDM < 7 sec.
Temperatura di esercizio	-54°C / +82°C

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto i 5°C e sopra i 35°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni di pericolo:

H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
EUH202	Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.



Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Italy - www.gnocchiecospray.com - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com